

Медная фольга GTS-MP фирмы FURUKAWA CIRCUIT FOIL (Тайвань)

Наименование		Толщина меди, мкм		
		12	18	35
Удельный вес [г / м2]		108	153	285
Предел прочности на отрыв, Н / мм2	RT	330	320	300
	180 °C	170	170	170
Относительное удлинение, %	RT	7	10	21
	180 °C	10	9	11
Шероховатость поверхности, мкм	Матовая сторона (R _z)	7	8	9
	Глянцевая сторона (R _a)	0.3	0.3	0.3
	Глянцевая сторона (R _z)	2	2	2
Усилие на отрыв, кН / м (FR-4)	Нормальное состояние (A)	1.2	1.5	2.0
	После пайки (S4)	1.2	1.5	2.0
	После термообработки (E-1/125)	0.8	1.4	1.9
Потеря прочности, % (FR-4)	После обработки соляной кислотой (12% HCl / 30 мин)	1	1	2
	После кипения (D-2/100)	2	3	4

Адрес:

424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 98

e-mail:

sale@zao-novator.ru
info@zao-novator.ru

Тел./Факс: **+7 (8362) 60-00-08**